

NOTICE TECHNIQUE

Sikagard®-199 Anti-slip Agent

Traitement antidérapant pour carreaux céramique lisses

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard®-199 Antidérapant est un traitement des surfaces minérales leur octroyant des propriétés antidérapantes.

Il permet un gommage surfacique et irréversible de la vitrification des revêtements céramiques, réduisant très fortement la glissance à l'état humide.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-199 Antidérapant s'applique en intérieur ou en extérieur sur toutes les surfaces lisses et minérales telles que :

- Carrelage
- Grès cérame
- Email
- Faïence
- Pierre naturelle
- Marbre, etc...

Il est idéal pour traiter tous les abords rendus glissants en présence d'eau : terrasses, marches d'escaliers, rampes d'accès piétonnier, halls d'entrées, complexes sportifs, plages de piscines, cuisines, bacs à douche, baignoires, etc.

Faire un essai préalable sur une petite surface avant application sur l'ensemble de la surface désirée.

Sikagard®-199 Antidérapant ne doit pas être utilisé sur les supports traités avec huile de lin ou avec une protection hydrofuge, les bacs acrylique ou autres résines, les peintures, vernis, le PVC, les sols souples, le bois, l'ardoise naturelle, le béton ciré, béton quartz, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Application simple directement sur les carreaux.
- Très faible modification de l'aspect et de la couleur du support.
- Plusieurs niveaux d'antiglissance en fonction de la quantité de produit appliquée et du temps de contact.
- Effet longue durée.
- N'attaque pas les supports en profondeur.
- Encrassement maîtrisé.
- Nettoyage de la surface toujours possible.
- Possibilité de ne traiter qu'une partie des sols en délimitant la zone de glissance.
- Neutralisation de l'attaque du support par simple rinçage à l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 2 litres et 5 litres
Aspect / Couleur	Liquide translucide
Durée de Conservation	3 ans à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur. Une fois gelé, le produit n'est pas récupérable.
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 3

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 L pour 4 à 10 m ² selon la nature du support
Température de l'Air Ambiant	entre +5°C et +25°C (température du support et d'application) Ne pas appliquer en période de gel ou en présence de fortes chaleurs.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques indiquées dans cette notice technique du produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

LIMITATIONS

- Porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection).
- Le traitement modifie la brillance des supports.
- Sur certains types de marbre le traitement peut ne pas être efficace.
- Dans tous les cas, effectuer un essai préalable.
- En cas de doute concernant le bon niveau d'antiglis-sance (selon le support), laisser agir le liquide par tranche de 15 min. environ. Renouveler l'opération pour augmenter l'antiglis-sance.
- Protéger les supports tels que : verre, peinture, métaux, etc.
- Ne pas utiliser en trempage.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de fortes chaleurs.
- Ne pas travailler sur support chaud ou en plein soleil (évaporation trop rapide du produit).
- Aérer les locaux pendant et après le traitement.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être libérée de l'article dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité suivant l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions données dans cette notice technique du produit. Sur la base de nos

connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) répertoriées dans l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Union européenne Agence des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (w/w)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être dépoussiérés, propres et secs. Les traces de graisse, huile, savon seront nettoyées avec un détergent et rincées à l'eau claire.
- Protéger les surfaces ne devant pas être traitées (verre, peinture, métaux, etc).

APPLICATION

- Sikagard®-199 Antidérapant** s'applique pur sur support bien sec.
- Appliquer une couche copieuse au pulvérisateur basse pression en évitant les éclaboussures. La couche devra être régulière et sans manque.
- Laisser agir entre 15 et 45 min. selon le degré d'anti-dérapant recherché.
- La couche de liquide doit être continue et ne doit pas sécher.
- Ajouter du produit si nécessaire.
- Après le temps désiré, rincer soigneusement à l'eau pour neutraliser l'action du produit.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Les sols traités peuvent être mis en service immédiatement après le rinçage.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.
Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la notice technique du produit local pour les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika (Mauritius) Ltd
Zone Industrielle, Plaine Lauzun
Port Louis
Mauritius
Tel: +230 2128603/21
web: mus.sika.com

Notice technique
Sikagard®-199 Anti-slip Agent
Mars 2026, Version 01.01
02179060000000033

Sikagard-199Anti-slipAgent-fr-MU-(03-2026)-1-1.pdf

