

NOTICE TECHNIQUE

Sikarmature Special Angle

Armature pour renforcement de revêtements souples.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Armature de polyester non tissé, aiguilletée.

DOMAINES D'APPLICATION

Renforcement des revêtements souples : Sikafill® Color, Sikalastic®-155, Sikalastic®-850 W, Sikalastic® Color, Sikafloor®-400 N Elastic ^(F) :

- traitement du faïencage et des micro-fissures,
- pontage des joints et des fissures,
- traitement des points particuliers.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Excellente élasticité, dans toutes les directions.

AGRÉMENTS / NORMES

Emploi visé dans :

- CCT 40 "Système d'étanchéité liquide circulaire", Sikafloor®-400 N Elastic ^(F).
- Avis Technique, Sikalastic®-850W.
- Avis Technique, Sikalastic®-155.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Non tissé de filaments continus polyester.		
Conditionnement	Rouleau de 0,20 m x 10 m		
Couleur	Blanc		
Durée de Conservation	Pas de date de péremption, si correctement stocké.		
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité		
Densité	45 g/m ² environ.		
Allongement à la Rupture		Contrainte (N/50 mm)	Allongement (%)
	Sens longitudinal	140	57
	Sens transversal	110	65

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques indiquées dans cette notice technique du produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être libérée de l'article dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité suivant l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions données dans

cette notice technique du produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) répertoriées dans l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Union européenne Agence des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (w/w)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

A l'aide de ciseaux, découper l'armature aux dimensions requises.

Au droit des points singuliers à traiter, maroufler l'armature dans la première couche de revêtement encore fraîche. L'épaisseur du revêtement doit être suffisante pour enrober l'armature.

Se reporter aux Avis Techniques et Cahiers des Clauses Techniques des revêtements associés.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la notice technique du produit local pour les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika (Mauritius) Ltd
Zone Industrielle, Plaine Lauzun
Port Louis
Mauritius
Tel: +230 2128603/21
web: mus.sika.com

Notice technique
Sikarmature Special Angle
Novembre 2025, Version 01.01
020706801000000008

SikarmatureSpecialAngle-fr-MU-(11-2025)-1-1.pdf

